



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

PRIMER 100% ACRILICO

FONDO ANTIRUGGINE GRIGIO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fondo Antiruggine è una vernice acrilica ad alto spessore con ottime proprietà di aderenza. In abbinamento ad uno smalto adeguato, protegge nel tempo dalla ruggine le superfici di metallo. Sovraverniciabile solo dopo essiccazione. Se necessario, prima di riverniciare, passare della carta abrasiva molto fine.

Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. Valvola autopulente, cappuccio di sicurezza "child proof".

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente la superficie da trattare da polvere, grassi e ruggine. Agitare energicamente la bombola almeno per un minuto tenendola capovolta. Spruzzare da una distanza di 20 ÷ 30 cm. Per evitare colature, dare due o più mani leggere e incrociate.

Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore.

Si può procedere alla successiva applicazione di smalto dopo 24 h.

Resa: la Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della natura del supporto.

C.O.V. (sottocategoria: finiture speciali)

Valore limite UE per questo prodotto 840 g/l.

Questo prodotto contiene al massimo 640 g/l di composti organici volatili.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	resine acriliche
Aspetto	Aerosol
Propellente	Propano – butano
Odore	caratteristico di solvente
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20°C	4.0 ± 0.5 bar

Tempi di essiccazione

Fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	20 minuti
Asciutto in profondità	24 ore
Resistenza alla temperatura	100°-120°

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- SHELF LIFE

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

- AVVERTENZE

Per info sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate si prega di contattare l'azienda

- CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml
Cod. 3653 fondo antiruggine grigio

TS 28.08.2017

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

