



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# SYSTEM ACCIAIO SPRAY PA 225

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

L'acciaio è uno dei materiali più resistenti agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle piogge acide. **SYSTEM PA 225** è a base di particelle finissime di acciaio inox disperse in speciali resine sintetiche, è resistente alle abrasioni, graffi e scalfitture. Ripristina le superfici in acciaio, ferro, zinco, ghisa abrase per invecchiamento, taglio, saldatura, conferendo un aspetto molto simile all'acciaio.

Asciuga rapidamente e può essere sovraverniciato.

**Contiene Acciaio inossidabile AISI 316 (acciaio inox 18/12 Ni/Cr)**

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Una soluzione ideale per resistere a tali condizioni gravose è proteggere, scossaline, pluviali, cancelli, ferro battuto, tralicci, saldature, ecc., con speciali pigmenti d'acciaio.

**- MODALITÀ D'USO**

Pulire e asciugare accuratamente le parti da trattare ed eliminare tracce di ruggine. Agitare bene la bombola

fino a sentire muoversi liberamente la biglia all'interno e continuare per un paio di minuti. Erogare più strati leggeri di prodotto da una distanza di ca. 20 cm. Dopo l'uso, spruzzare per 2 o 3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

**- Stoccaggio**

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : almeno 3 anni.

**- CONFEZIONE**

Bombola aerosol  
Contenuto 400 ml  
Cod.4225

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto		Liquido (sottopressione)
• Colore (del film)		acciaio
• Odore		tipico
• Peso specifico (base)	Kg/l	0,750 ÷ 0,850
• Propellente		GPL
• Pressione a 20°C	bar	3
• Tempo di asciugatura	minuti	15 ÷ 20
• Resa (per bombola)	m <sup>2</sup>	2 ÷ 2,5
• Resistenza alla temperatura	°C	140 ÷ 150

RD 11/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS