



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

MASTICE GUARNIZIONI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di resine naturali e solvente alcoolico. Forma una pellicola trasparente con buone proprietà adesive. Viene usato per tenere in sede le guarnizioni preformate prima dell'assemblaggio.

- CAMPI DI IMPIEGO

Come coadiuvante di qualsiasi tipo di guarnizione preformata di tenuta di accoppiamenti di motori, macchine utensili, raccordi di condutture idrauliche, serbatoi di carburante.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

(prima della reticolazione)

- Aspetto Liquido viscoso
- Colore Giallo - bruno
- Odore alcoolico
- Reticolazione Per evaporazione del solvente
- Densità 0,970 g/ml
- Viscosità 500 ÷ 700 cP

(dopo reticolazione)

- Spessore 1-2 mm
- Resistenza al calore max 110°C
- Resistenza alle basse temperature fino a -20°C
- Resistenza all'acqua ottima
- Resistenza alla benzina ottima
- Resistenza all'olio minerale fino a 110°C

- MODALITÀ D'USO

Impiegare su superfici pulite e sgrassate. Stendere uno strato sottile ed omogeneo a pennello. Procedere al montaggio della guarnizione preformata. Chiudere le superfici dopo ca. 15 minuti.

E' possibile accelerare la reticolazione mediante calore.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta : almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in plastica

Cod. 0017 Contenuto 100 ml.

Cod. 0019 Contenuto 200 ml.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 16/03/2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS