



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA



OXIMIC PRO

Guarnizione siliconica

DESCRIZIONE

Guarnizione siliconica RTV a reticolazione **ossimica**. Forma guarnizioni di tenuta di ogni spessore. Riempie microspazi dovuti alle non perfette planarità, sostituendo tutti i tipi di guarnizioni preformate. Indurisce senza perdita di volume. Ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità anche su materiali con differente dilatazione termica.

- Tecnologia ossimica MEKO Free
- Non corrosiva
- Resistente ai lubrificanti minerali e sintetici
- Alto modulo
- Adesiva
- Senza solventi

IMPIEGO

In sostituzione o come coadiuvante di qualsiasi tipo di guarnizione preformata. Per la sigillatura in ambito automotive o in macchine industriali di trasmissioni, sistemi idraulici, radiatori. Adatta anche alla sigillatura e incollaggio duraturi di parti esterne come fanaleria. Adatto anche a sigillatura di componenti elettronici e all'isolamento di contatti. Ottima adesione su acciaio, alluminio, poliammide, PET, policarbonato, poliestere ma anche vetro e ceramica.

CLASSIFICAZIONE

USO

Impiegare su superfici pulite e sgrassate. Applicare il prodotto su una delle due parti, attendere il tempo pelle ed assemblare. È possibile anche assemblare dopo completa reticolazione. In questo caso sarà possibile disassemblare in futuro senza distruzione della guarnizione.

Nota: la reticolazione inizia appena il prodotto viene in contatto con l'umidità atmosferica, tra i 2 e 4 minuti dopo l'esposizione il prodotto non è più lavorabile.

AVVERTENZE

L'eccesso di sigillante fresco può essere rimosso con uno straccio eventualmente imbevuto con solventi, mentre, ad indurimento avvenuto solo con mezzi meccanici.

Evitare il contatto prolungato del prodotto con la pelle e gli occhi; in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.

STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura compresa tra +2°C e +30°C e al riparo dalla luce solare diretta: 12 mesi.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cartuccia pressurizzata autoestrudente in alluminio

Cod. 0077 200 ml guarnizione GRIGIA

Cod. 0078 100 ml guarnizione NERA

CARATTERISTICHE

TECNICHE

• Base	Silano monocomponente tixotropico
• Colore	Nero o grigio
• Reticolazione	ossimica
• Temperatura di applicazione	+5 ÷ +40°C
• Viscosità	250.000 cPs
• Peso specifico	1,330 g/ml
• Tempo pelle	2 minuti
• Velocità di polimerizzazione	3,5 mm/giorno
• Volatile	3% ca

CARATTERISTICHE A

COMPLETA

POLIMERIZZAZIONE

• Durezza Shore A	50
• Temperatura di esercizio	-50 ÷ +250°C 300°C per brevi periodi
• Resistenza alla trazione	0,85 MPa
• Allungamento a rottura	550 %

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 29.04.2022

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS