

OTO BODY NERO

Sovraverniciabile

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protettiva sottoscocca a fasce laterali a base di gomma e sostanze insonorizzanti. Film plastico aderente al supporto, di aspetto leggermente "martellato". Possiede azione protettiva ed insonorizzante.

Resiste all'acqua, al sale, al pietrisco, alle vibrazioni ed agli sbalzi termici.

Non cola quando viene applicato alle superfici verticali.

Verniciabile dopo perfetta essiccazione, con vernice di ogni tipo e colore, comprese le vernici di colore chiaro.

- CAMPI DI IMPIEGO

Impiegato in carrozzeria per la protezione e l'insonorizzazione della sottoscocca di auto e furgoni.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Aspetto | Liquido denso e cremoso |
| • Colore | Nero |
| • % secco | 50 ± 1 |
| • consistenza | Prodotto tixotropico |
| • Composizione | gomma, cariche riempitive |
| • Natura chimica del solvente | Idrocarburi alifatici
Idrocarburi aromatici
Chetoni
Esteri |
| • Amianto | Assente |
| • Resa | ±3m ² /l |
| • Tempo di asciugatura | Fuori polvere: 1 h ca.
Secco: 2-3 h ca. |

- MODALITÀ D'USO

Viene applicato con la pistola a spruzzo alla pressione di 3-5 atmosfere, alla distanza di 30-40 cm, sulla superficie pulita priva di ruggine.

Dopo l'uso lavare la pistola con acqua ragia, benzina o trielina.

- CONFEZIONE

Scatola in metallo.

Contenuto 1 Kg.

Contenuto 2 Kg.

Cod. 1075

Cod. 1076

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo.

Facilmente infiammabile.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 05.03.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604