[Open]

KIT FAI TU STUCCO VETRORESINA

DESCRIZIONE

Stucco bicomponente privo di stirene rinforzato con fibre di vetro speciali, che conferiscono al composto un'elevata resistenza meccanica e una notevole durezza superficiale. Ideale per ricostruire porzioni mancanti o gravemente danneggiate della carrozzeria, nonché per colmare fori, grazie alla formazione di ponti strutturali in fibra sopra le cavità. Caratterizzato da una buona tenacità e durezza media, offre una buona resistenza all'umidità. Può essere facilmente carteggiato e sovraverniciato con altri stucchi o prodotti di finitura di qualsiasi tipo.

CLASSIFICAZIONE

Prodotto conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIB(b) contenuto massimo di VOC: 250 g/L.

IMPIEGO

Vetroresina priva di agenti distaccanti

DATI FISICI TIPICI

• Aspetto	Pasta tissotropica
• Colore	Giallo-Verde
• Densità	1,70 g/ml
• Solubilità in acqua	Insolubile
• Poliestere	Senza Stirene
• Temperatura ambiente durante l'applicazione	10 – 30 °C
• Umidità Ambiente durante l'applicazione	85 % UR
• Carteggiabile	30 min
• Polimerizzazione completa	2 ore
• Gel time	ca. 5,5 min (2% di indiuritore – 22°C – 50% UR)

USO

PREPARAZIONE SUPPORTO: prima dell'applicazione, assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta, pulita e priva di contaminanti come polvere, oli o grassi. È necessario irruvidire il supporto mediante carteggiatura con abrasivi di grana compresa tra P60 e P80. Eventuali tracce di ruggine devono essere rimosse integralmente. Si raccomanda di evitare l'applicazione in condizioni ambientali estreme.

PREPARAZIONE PRODOTTO: aggiungere lo stucco l'induritore in pasta in proporzione compresa tra 1% e il 3%. Il dosaggio dell'induritore varia in funzione della temperatura ambientale. Seguire i seguenti suggerimenti:

DOSAGGI IN RAPPORTO ALLA TEMPERATURA		
10°C - 15°C - 3%	15°C - 25°C - 2%	25°C - 30°C - 1%

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Centralino 02 92436.1
www.arexons.com

APPLICAZIONE: *indossare guanti protettivi prima dell'uso*. Lo stucco deve essere applicato esercitando una lieve pressione con la spatola, in modo da garantirne una buona adesione al supporto. In caso di strati spessi, è necessario procedere con più passaggi: ogni mano successiva va stesa solo dopo che la precedente si è completamente indurita e raffreddata. Può essere carteggiato con grana P80, P120, P180, P240.

AVVERTENZE

Applicazioni a basso spessore possono aumentare i tempi riportati sotto.
I tempi di indurimento e di lavorazione sono influenzati dalla temperatura ambientale: temperature elevate accelerano la reazione, mentre quelle più basse la rallentano sensibilmente. Il materiale fresco può essere rimosso utilizzando acetone, alcool o diluenti nitro; una volta indurito, invece, è necessario intervenire con metodi meccanici per eliminarlo.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 3026 – Baratto 175 gr + 8 grammi induritore in pasta

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 26/11/2025

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Centralino 02 92436.1
www.arexons.com