



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SMALTO SPECIALE PER INFISSI

TINTE RAFFAELLO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo Smalto Speciale per Infissi è una vernice acrilica ad alta copertura con ottime proprietà di aderenza ed elevato grado di protezione. Lo strato di vernice depositato presenta un'ottima resistenza alle più gravose sollecitazioni, come ad esempio quelle atmosferiche, ed è quindi consigliato per la protezione di manufatti ed infissi metallici quali ferro, ottone, alluminio e materiali plastici (ad eccezione di PE, PP, PTFE) situati all'esterno.

La finitura risulta particolarmente liscia ed omogenea, finemente brillantinata.

Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo. Valvola autopulente, cappuccio di sicurezza "child proof".

- APPLICAZIONI

Verniciatura e ritocchi di infissi a tinte "Raffaello". Adatta inoltre per manufatti da esterno in materiale ferroso o plastico, quali porte, cancelli, box, scossaline, pluviali metallici, tubature ferrose industriali, ponteggi.

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente la superficie da trattare da polvere, grassi e ossidazione non aderente e friabile. Eventualmente carteggiare. Agitare energicamente la bombola almeno per un minuto tenendola capovolta. Spruzzare da una distanza di 20 ÷ 30 cm. Applicare due o più mani leggere e incrociate. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore.

Sovraverniciabilità: con qualsiasi vernice dopo 24 h.

Attenzione: Arexons garantisce la compatibilità tra le vernici di propria produzione, prima di effettuare il lavoro accertarsi della compatibilità con vernici/fondi di altri produttori

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Aerosol
Odore	caratteristico di solvente
Lucentezza – grado di gloss	20
Resa	1.5 – 2 m ²
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20°C	4.0 ± 0.5 bar
Residuo secco in bombola	15%
Spessore due mani	22 µm
Propellente	Propano – butano
Tempi di essiccazione	
Fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	20 minuti
Asciutto in profondità	24 ore
Resistenza alla temperatura	100°-120°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- SHELF LIFE

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

- AVVERTENZE

Per info sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate si prega di contattare l'azienda

- CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml

Cod.: 3201 Grigio Metallizzato

Cod.: 3202 Marrone Metallizzato

Cod.: 3203 Rosso Metallizzato

Cod.: 3204 Verde Metallizzato

T.S. 21.05.2020

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

