

SCHEMA TECNICA

SYSTEM ACCIAIO SPRAY PA 225

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'acciaio è uno dei materiali più resistenti agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle piogge acide. **SYSTEM PA 225** è a base di particelle finissime di acciaio inox disperse in speciali resine sintetiche, è resistente alle abrasioni, graffi e scalfitture. Ripristina le superfici in acciaio, ferro, zinco, ghisa abrase per invecchiamento, taglio, saldatura, conferendo un aspetto molto simile all'acciaio.

Asciuga rapidamente e può essere sovraverniciato.

Contiene Acciaio inossidabile AISI 316 (acciaio inox 18/12 Ni/Cr)

- CAMPI DI IMPIEGO

Una soluzione ideale per resistere a tali condizioni gravose è proteggere, scossaline, pluviali, cancelli, ferro battuto, tralicci, saldature, ecc., con speciali pigmenti d'acciaio.

- MODALITÀ D'USO

Pulire e asciugare accuratamente le parti da trattare ed eliminare tracce di ruggine. Agitare bene la bombola

fino a sentire muoversi liberamente la biglia all'interno e continuare per un paio di minuti. Erogare più strati leggeri di prodotto da una distanza di ca. 20 cm. Dopo l'uso, spruzzare per 2 o 3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

- Stoccaggio

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol

Contenuto 400 ml

Cod.4225

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto		Liquido (sottopressione)
• Colore (del film)		acciaio
• Odore		tipico
• Peso specifico (base)	Kg/l	0,750 ÷ 0,850
• Propellente		GPL
• Pressione a 20°C	bar	3
• Tempo di asciugatura	minuti	15 ÷ 20
• Resa (per bombola)	m ²	2 ÷ 2,5
• Resistenza alla temperatura	°C	140 ÷ 150

T.S. 23.05.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS