



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

SYSTEM TW249

GRASSO BIANCO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grasso multiuso a base di sapone complesso di calcio anidro e olio minerale. Contiene additivi anticorrosione, antiossidanti, estreme pressioni. Aderisce su tutti i materiali, lubrifica a fondo e protegge dall'azione dell'acqua calda e vapore. Resiste ad acidi deboli ed idrossidi diluiti. Non contiene acidi e si può usare su quasi tutti i tipi di plastica (è consigliabile eseguire comunque sempre un test di compatibilità). Possiede una superiore resistenza all'azione dilavante dell'acqua, anche di mare.

- CAMPI DI IMPIEGO

Può essere utilizzato nel settore industriale e nautico per i più svariati problemi di lubrificazione; cerniere, serrature e meccanismi di vario tipo, in particolare tutte le parti mobili degli autoveicoli.

- MODALITÀ D'USO

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 – 30 cm. Il prodotto può essere erogato anche con bombola capovolta.

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol Contenuto 400 ml Cod.4249

- CLASSIFICAZIONE

Grado NLGI (ASTM D217)	2
ISO 6743-9	L-XBBHB 2
DIN 51502	KP 2G -20

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Test	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto			Pomatoso fil.
• Colore			Avorio
• Propellente			Propano / Butano
• Penetrazione 60 colpi a 25°C	ASTM D217	1/10 mm	280
• Penetrazione 10000 colpi a 25°C	ASTM D217	1/10 mm	+/- 20
• Punto di goccia	ASTM D566	°C	145
• Temperatura di esercizio consigliata		°C	-20 +100
• carico di saldatura	ASTM D2596	Kg	250
• diam di scalfitura (1 h, 392N, 1200 rpm)	ASTM D2266	mm	0,5
• Water spray off	ASTM D4049	%	10

T.S. 21-09-2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS