



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

6 IN 1 HELP

GRASSO MULTIUSO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grasso multiuso a base di sapone complesso di litio con additivi anticorrosione e antiossidanti. Aderisce su tutti i materiali, lubrifica e protegge. Resiste ad acidi deboli ed idrossidi diluiti, ad acqua (anche calda), al vapore e a temperature da -25°C a +160°C. Si può usare su quasi tutti i tipi di plastica (è consigliabile eseguire comunque sempre un test di compatibilità)

- CAMPI DI IMPIEGO

Può essere utilizzato per i più svariati problemi di lubrificazione: cerniere, serrature e meccanismi di vario tipo, leveraggi, tutte le parti mobili di autoveicoli, anche in presenza di acqua e umidità.

- MODALITÀ D'USO

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 – 25 cm. Il

prodotto può essere erogato anche con bombola capovolta.

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Bombola spray in metallo
Contenuto 400 ml

Cod.4255

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

| Proprietà | Unità di misura | Valori tipici |
|--|-----------------|---------------------------|
| • Aspetto | | Pomatoso |
| • Colore | | Nocciola chiaro |
| • Odore | | tipico |
| • Peso specifico | Kg/l | 0,650 ca |
| • Propellente | | Propano / Butano |
| Proprietà del grasso | | |
| • Tipo di grasso | | Sapone complesso di litio |
| • Gradazione NLGI | | 2 |
| • Penetrazione lavorata | | 265 – 295 |
| • Punto di goccia | °C | 270 |
| • Temperatura di esercizio | °C | -25 +160 |
| • Test 4 sfere (EP) – carico saldatura | N | >2500 |
| • Viscosità olio base a 40°C (ISO) | cSt | 100 |

T.S. 06.07.2020

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS