



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM

Acciaio Liquido

Adesivo epossidico

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche liquide contenente Alluminio in polvere leafing additivato con tissotropizzante. Ideale per incollaggi molto forti di materiali difficili, anche per superfici non combacianti. Può essere utilizzato per stuccare fori e fessure, indurisce in pochi minuti. Non contiene solventi pertanto non ritira in fase di indurimento. Dopo indurimento il prodotto è di colore acciaio, può essere verniciato, trapanato, smerigliato con carta abrasiva. Resiste a temperature comprese tra -30°C e $+80^{\circ}\text{C}$. Resiste ai lavaggi con acqua anche calda, ai solventi, oli, grassi, ecc.

- CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per incollare e riparare parti metalliche. Incolla anche: vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, legno, plastiche (eccetto PE, PP, PVC rigido e PTFE). Garantisce ottimi risultati anche su superfici non combacianti.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Parte A (resina)

- Colore Alluminio
- Viscosità Brookfield 20.000-100.000 cPs

Parte B (induritore)

- Colore Bianco
- Viscosità Brookfield 20.000-100.000 cPs

- CARATTERISTICHE DOPO L'INDURIMENTO (7gg TA)

- Durezza shore D 75÷80
- Resistenza alla trazione 55-65 MPa (ASTM D638)
- Resistenza alla flessione 55-65 MPa (DIN 53452)
- Adesione su ferro (ASTM C482) 200 Kg/cm²

Resistenza chimica: ottima all'acqua, buona agli acidi e alcali anche concentrati, agli oli ed ai carburanti.

- MODALITÀ D'USO

Le superfici devono essere leggermente irruvidite, pulite e sgrassate (con acetone o alcol) e asciutte. Miscelare con molta cura resina e induritore in parti uguali. Applicare, entro 5 minuti dalla miscelazione, uno strato sottile di adesivo su entrambe le superfici. Tenere in contatto le parti per 10-15 minuti; è possibile riposizionare le parti entro i primi 5 minuti. Il tempo di indurimento dipende dalla temperatura e dallo spessore; in genere gli oggetti possono essere maneggiati dopo circa 20 minuti. L'indurimento completo avviene dopo 24 ore.

Per la pulizia degli attrezzi, o eventuali sbavature, utilizzare acetone o alcol subito dopo l'impiego. L'adesivo indurito si rimuove tramite azione meccanica.

- AVVERTENZE

La reazione di indurimento comporta lo sviluppo di calore (intorno a $50-60^{\circ}\text{C}$ per pochi minuti). Al termine dell'uso chiudere con attenzione la siringa. Il contatto, anche accidentale, dell'induritore con la resina provoca l'indurimento dell'adesivo.

- STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per almeno due anni se conservato in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente. Teme il gelo.

- CONFEZIONE

Siringa a doppio stantuffo. Contenuto totale: 25 ml
Cod. 4762

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 19.11.18 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

