



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

VERNIFER VERNICE + ANTIRUGGINE**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Prodotto verniciante che unisce le proprietà di un ottimo smalto (copertura, lucentezza, gamma colori, protezione dalle intemperie) a quelle tipiche di un fondo antiruggine (protezione e inibizione della corrosione). Strutturato in forma di gel morbido per evitare le colature ed assicurare, al tempo stesso, un'ottima pennellabilità. NB: il potere coprente dipende dalla tinta a dal colore del fondo.

Adatto per esterni ed interni.

Disponibile nelle tinte brillanti, satinata, metallizzate ed antichizzanti.

- CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto destinato alla protezione e finitura di manufatti in ferro, anche arrugginiti. Non necessita l'applicazione di un fondo anticorrosivo. Idoneo sia per interno che per esterno. Può essere applicato, con buoni risultati, anche su legno, cemento e alluminio.

Su lamiera zincata è consigliato applicare una mano di FEROX per evitare che la vernice si sfoghi.

- CONFEZIONE

Barattolo in metallo, contenuto: 750 ml – 2000 ml.

Tinte e codici: vedi cartella colori

- CARATTERISTICHE TECNICHE

	LUCIDO	SATINATO	METALLIZZATO	ANTICHIZZANTE
Tipo di legante	Resina alchidica	Resina alchidica	Resina alchidica	Resina alchidica
Peso specifico (g/ml)	1,12 ± 0,10	1,12 ± 0,10	1,10 ± 0,10	1,50 ± 0,10
Contenuto solido %	66% ± 0,5	66% ± 0,5	66% ± 0,5	75% ± 0,5
C.O.V. (composti organici volatili)	≤ 414 g/l	≤ 480 g/l	≤ 431 g/l	≤ 371 g/l
Viscosità	Gel tixotropico	Gel tixotropico	Gel tixotropico	Gel tixotropico
Pennellabilità / dilatazione	ottima	ottima	ottima	ottima
APPLICAZIONE				
Essiccazione al tatto:	6 ore	6 ore	10 ore	4 ore
Riverniciabile dopo:	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore
Resa per mano:	14 ÷ 16 m ² /lt	14 ÷ 16 m ² /lt	14 ÷ 16 m ² /lt	10 ÷ 12 m ² /lt
Spessore due mani a pennello:	60 micron ca.	60 micron ca.	60 micron ca.	70 micron ca.

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS