

STUCCO RAPIDO

DESCRIZIONE

Stucco bicomponente in pasta, ideale per la riparazione di piccoli danni su carrozzerie e superfici industriali. La sua eccellente lavorabilità e facilità di carteggio lo rendono perfetto per riempimenti, rasature e interventi di finitura.

CLASSIFICAZIONE

Prodotto conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIB(b) contenuto massimo di VOC: 250 g/L.

IMPIEGO

Acciaio, acciaio inox, lamiera zincata, alluminio e relative leghe, ghisa

DATI FISICI TIPICI

• Aspetto	Pasta tissotropica
• Colore	Grigio
• Densità	1,75 g/ml
• Solubilità in acqua	Insolubile
• Poliestere	Senza Stirene
• Temperatura ambiente durante l'applicazione	10 – 30 °C
• Umidità Ambiente durante l'applicazione	85 % UR
• Carteggiabile	30 min
• Polimerizzazione completa	2 ore
• Gel time	ca. 6,5 min
(2% di induritore – 22°C – 50% UR)	

Uso

Indossare guanti protettivi prima dell'uso. La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di polvere, ruggine e grasso. L'irruvidimento mediante carteggiatura con grana P60-P80 aumenta il potere adesivo dello stucco. Versare lo stucco in un recipiente pulito. Aggiungere l'induritore in pasta in proporzione compresa tra 1% e il 3% in base alla temperatura ambientale:

DOSAGGI IN RAPPORTO ALLA TEMPERATURA		
10°C - 15°C - 3%	15°C - 25°C - 2%	25°C - 30°C - 1%

Mescolare accuratamente fino a ottenere un impasto omogeneo. Applicare lo stucco in modo da farlo aderire bene al supporto esercitando una leggera pressione sulla spatola. Strati spessi devono essere applicati in due o più mani, lo strato successivo deve essere applicato quando il precedente è già indurito e raffreddato. Dopo circa 30 minuti, il prodotto è carteggiabile con le carte abrasive: P80, P120, P180, P240

AVVERTENZE

Applicazioni a basso spessore possono aumentare i tempi riportati sotto.

I tempi di indurimento e di lavorazione sono influenzati dalla temperatura ambientale: temperature elevate accelerano la reazione, mentre quelle più basse la rallentano sensibilmente. Il materiale fresco può essere rimosso utilizzando acetone, alcool o diluenti nitro; una volta indurito, invece, è necessario intervenire con metodi meccanici per eliminarlo.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 8670 – Barattolo 175 gr + 8 grammi induritore in pasta

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 26/11/2025