



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM GRASSO BIANCO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grasso bianco a base di olio minerale e addensante a base di sapone di calcio anidro, studiato per impieghi di lubrificazione generale.

Con speciali additivi antiattrito, EP, adesivanti e antiossidanti gli conferiscono ottime proprietà lubrificanti e di protezione dalla corrosione, anche in condizioni severe di carico e usura.

Possiede una superiore resistenza all'azione dilavante dell'acqua, anche di mare.

- CAMPI DI IMPIEGO

Grasso idoneo alla lubrificazione generale di organi di movimento di ogni tipo in ambito industriale, automotive, nautico.

Temperatura di impiego da -20°C a + 100°C.

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Tubo in PE
contenuto 100 ml
cod. 9802

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto			pomatoso
• Colore			bianco avorio
• Addensante			sapone di calcio anidro
• Olio base			minerale
• Peso specifico 15°C	ASTM D1298	Kg/l	0,89
• Gradazione NLGI	ASTM D217		2
• Viscosità olio base a 40°C	ASTM D445	cSt	100
• Viscosità olio base a 100°C	ASTM D445	cSt	10
• Punto di gocciolamento	ASTM D566	°C	145
• Penetrazione 60 colpi	ASTM D217		280
• 4 ball test – welding load	ASTM D2596	kgf	250
• Timken test	ASTM D2509	lbs	45
• Water Spray off test	ASTM D4049	%	10 max
• Temperatura di esercizio		°C	da -20 a +100

TS 29.04.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

